DOLPHINFIX®

DOLPHINFIX.COM.TR

DOLPHINFIX.COM.TR

DOLPHINFIX
BETON VE ZEMİN ÇÖZÜMLERİ



EMC 720

EMİCİ YÜZEYLER İÇİN ASTAR AJANI

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI
EMC 720,Tek bileşenli, kopolimer akrilik esaslı uygulama yüzeylerinin emilimini azaltmak için tasarlanmış astar ajanıdır.

KULLANIM ALANLARI
·Alçı, kontrplak, gaz beton, sıva, alçı sıva sunta gibi emici yüzeylerde,
·Yüzeylerin nemden korunmasında,
·Tesviye şapı gibi ürünlerin işlene bilme süresini uzatmak ve hızlı su kaybından kaynaklanacak çatlakları önlemede,
·Duvar kağıdı ve boya öncesi astar olarak kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
·Uygulaması kolaydır ve kullanıma hazırdır,
·Suya, dona ve ağır hava şartlarına dayanıklıdır,
·Yapışma performansı ve mukavemeti yüksektir,
·Derine nüfuz eder,
·Hızlı su kaybından kaynaklanan çatlakları önler,
·Solvent içermez , çevre dostudur,
·Su buharı geçirimlidir,
·Nemli bölgelere uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin Yapısı:	Modifiye özel karışım
Renk:	Açık Mavi / Likit
Yoğunluk :	1,22 Kg/Lt
Kuruma Süresi:	1-3 saat
Katı Madde oranı:	%20

*Tipik değerler: +23°C'de %50 bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç prizmasında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

UYGULAMA YÖNTEMİ
Yüzey Hazırlığı
Yüzeyin sağlam olmasına, oynak ve zayıf parçaların bulunmamasına dikkat edilmelidir. Gerekli önlemler alınmalıdır. Uygulanacak yüzeyde su birikintisi, yağ, parafin, gres yağı çimento şerbeti gibi yapışmayı engelleyecek maddeler bulunmamalıdır. Varsa temizlenmelidir. Tozlu ortamlarda uygulamadan önce yüzey basınçlı su ile yıkanmalı, yabancı maddeler yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Uygun bir aparat ile (rulo,fırca vs.) uygulama yapılmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
·Kullanmaya başlamadan önce çalkalayınız.
·Uygulamadan sonra direkt güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üstü) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı koruyunuz.
·Yabancı madde ilave etmeyiniz.
·Farklı uygulamalar için ön deneme yapın.

SARFİYAT
Tüketim, uygulanacak zeminin emiciliğine göre değişkenlik gösterir.
Yaklaşık 200-400 gr/m²

ALETLERİN TEMİZLENMESİ
Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

AMBALAJ
10 kg.'lık plastik bidon.
30 kg.'lık plastik bidon.

DEPOLAMA ŞARTLARI
Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 adet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, 2 adet üst üste konulmamalıdır.

RAF ÖMRÜ
Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak bir hafta içinde kullanılmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ
Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır.

Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır.
AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Kayabaşı Mahallesi Yaprak Sokak No:28
Başakşehir/İSTANBUL
TEL : 08504080057

TMAİL: bilgi@dolphinfix.com.tr
WEB: www.dolphinfix.com.tr
EMC 720 Teknik Bilgi Föyü -
Revizyon Tarihi: 03/2023

Bayındırlık Poz No: 10.300.1186

AKERGROUP®

AKERGROUP.COM.TR

VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr

akergroup.com.tr

0212 945 00 59