DOLPHINFIX®

DOLPHINFIX.COM.TR

DOLPHINFIX.COM.TR

DOLPHINFIX
YAPI KİMYASAL ÇÖZÜMLERİ



FIX 1200

FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI (C1T)

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI
FIX 1200, Çimento esaslı, hidrolik bağlayıcılı, fayans ve seramik yapıştırma harcı.

KULLANIM ALANLARI
·Duvar ve zemin kaplamalarda
·İçeride ve dışarıda.
·Islak hacimlerde,

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI
·Yüksek yapışma özellikli.
·Kolay ve kaygan kullanım,
·Düşey uygulamalarda kayma yapmaz,

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm / Renk	Toz / Gri ve Beyaz
Uygulama Sıcaklığı	(+5 °C) – (+35 °C)
Kap Ömrü	5 saat
Kayma	≤0,5 mm
Açıkta bekletme süresi En az	30 dk. sonra ≥0,5 N/mm²
Başlangıç çekme yapışma dayanımı	≥0,5 N/mm²
Suya daldırdıktan sonra	≥0,5 N/mm²
Isıyla yaşlandırıldıktan sora	≥0,5 N/mm²
Donma çözünme çevriminden sonra	≥ 0,5 N/mm²
Sıcaklık Dayanımı	(-40 °C) – (+80 °C)
Yangına Tepki	A1

Tipik değerler: +23°C'de %50 bağıl nem koşullarında 4x4x16 cm harç prizmasında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

UYGULAMA YÖNTEMİ
Yüzey Hazırlığı
Uygulama yüzeyinin sağlam, tutunmayı önleyici, kuru, tozsuz, ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı azaltacak her türlü yağ, gres, pas, ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Uygulanacak zemin nemli olmalı su birikintisi olmamalıdır.Su emici yüzeylerde ve brüt betonlarda astar kullanılması tavsiye edilir. Uygulanacak yüzey sıcaklığı +30 °C'nin üzerinde ise yüzey mutlaka nemlendirilmelidir.

Temiz bir kovanın içerisine belirtilen miktarda temiz suyu temiz bir kovaya koyun. Üzerine 25 Kg. **FIX 1200'ın** yarısını boşaltın ve karıştırıcı ile düşük devirde karıştırmaya başlayın. Kalanın tamamını ilave ederek harç topaksız ve homojen bir hale gelinceye kadar karıştırın ve olgunlaşması için 5-6 dk. dinlenmeye bırakın. Daha sonra 1- 2 dk. daha karıştırarak kullanın. Yapıştırıcıyı bütün yüzeye yayın ve tarak ile taraklayarak aynı kalınlıkta uygulayın. Taraklanan harç üzerine kaplama malzemeleri (fayans, seramik) 25 dk. içinde yapıştırılır. Yüzey düzgünlüğü kontrol edilerek lastik tokmak yardımı ile kaplama malzemeleri tokmaklanarak iyice yerleşmesi ve yapışması sağlanır. Derz dolgu uygulaması için en az 24 saat sonra yapılmalıdır.

SU MİKTARI TABLOSU

FIX 1200	1 KG İÇİN	25 KG TORBA İÇİN
KARIŞIM SUYU MİKTARI	0,24 lt – 0,28 lt	6,0 lt – 7,0 lt
KARIŞIM YOĞUNLUĞU	1,70 kg/lt	
SERAMİK TARAĞI DİŞ BOYUTLARI VE TÜKETİM	6 mm : 4,0 – 6,0 kg/m² 8 mm : 6,5 – 7,5 kg/m² 10 mm : 7,5 – 8,5 kg/m²	



UYARILAR
Kapta kalan ve kullanım süresi geçmiş, kabuklaşmış malzemeyi kullanmayınız. Bu malzeme atılmalıdır. Kullanabileceğiniz kadar malzeme hazırlayınız. Blokların üzerine taraklanmış malzeme 10 dk içinde kullanılmalı aksi takdirde kazınıp atılmalıdır. Aletler, harç yaş iken temizlenmelidir. (+) 5°C'nin altında ve (+) 35°C'nin üstünde ki ortamlarda mutlaka korumaya alınmalıdır. Naylon ile etrafı kapatılmalıdır.Dona ve ani su kaybına karşı önlem alınmalıdır.

AMBALAJ
25 KG Kraft Torba

RAF ÖMRÜ
Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında ve depolama şarlarına uyulması durumunda üretim tarihi itibariyle 12 aydır.

DEPOLAMA
+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan, nemden ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AKER KİMYA Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi
Caddesi 2339. Sokak No: 1 A **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59
MAİL: info@dolphinfix.com.tr
WEB: www.dolphinfix.com.tr
FIX 1200 Teknik Bilgi Föyü
Revizyon Tarihi: 04/2023

Bayındırlık Poz No: 10.300.2201

AKERGROUP®

AKERGROUP.COM.TR

VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr

akergroup.com.tr

0212 945 00 59