DOLPHINFIX®

DOLPHINFIX.COM.TR

DOLPHINFIX.COM.TR

DOLPHINFIX
BETON VE ZEMİN ÇÖZÜMLERİ



YKP 904

YÜZEY KORUYUCU VE PARLATICI

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

TANIMI
YKP 904, uygulandığı yüzeyin üst tabakasına nüfuz ederek ince bir şeffaf tabaka oluşturan ve böylece dış etkenlere karşı koruma sağlayarak zemine parlaklık veren solventli yüzey koruyucu ve parlatıcı kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI
·Tüm beton yüzeylerde,
·Otopark ve depo zeminlerinde,
·Endüstriyel yükleme ve boşaltma yapılan zeminler,
·Mağaza zeminlerinde,
·Precast cephe kaplama yüzeyleri,

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Beton, Sıva, derz, taş vb. uygulandığı yüzeylerin dokusuna nüfuz ederek kimyasal bir reaksiyon başlatarak tepkimeye girer ve kristalleşir. Bunun neticesinde yüzeyde ki gözenekleri doldurur.
Böylece;
·Parlak, canlı ve iyi bir görüntü sağlar,
·Parlak bir yüzey oluşturur,
·Tozumayı önler,
·Sürtünme dayanımını artırır,
·Uygulandığı zeminin aşınmasını önler,
·Su emme kabiliyetini azaltır,
·Temizliği kolaylaştırır,
·Su buharını geçirir,
· Solvent içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İçeriği:	Solvent bazlı
Renk:	Şeffaf Sıvı
Yoğunluk:	0,92 ± 0,02 (g/cm^3)
Özellik:	Tozuma önleyici, yüzey koruyucu ,Parlatıcı
Sarfiyat:	1 litre ile emiciliğe bağlı olarak 5-20 m2 arası

UYGULAMA BİLGİSİ
YKP 904, Perdahlı beton yüzeyler için m^2 ye yaklaşık 0,05-0,10 lt/m^2 'dir. Uygulama esnasında dış ortam sıcaklığı 2 °C den büyük olmalıdır.
Uygulama yapılan yüzeyin sıcaklığı 5 °C den büyük olmalıdır. Emici yüzeylerde istenilen yoğunlaşma tek katta genellikle sağlanamaz bu durumda 2. Kat uygulama gerekir. Böyle durumlarda katlar arasında mutlaka kurumanın beklenmesi gerekir;
+ 5 °C de minimum 3,5-4 saat
+ 25 °C de minimum 1,5-2 saat

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
·**YKP 904** uygulaması nemli zemin üzerine yapılmalıdır. Sıcaklığın yüksek olduğu zamanlarda uygulama yapılmadan önce zemin tamamen suya doyurulmalıdır. Zeminde su birikintisi olmamalıdır.
·Zeminin tamamen temizlendiğinden emin olun. Donmuş ve kirli yüzeylere uygulama yapmayın.
·Zeminde farklı emicilik olması durumunda çok hafif renk farkı olabilir.
·Uygulama yapılacak zeminde ileri derecede aşınma varsa ve agregaların açığa çıkmış olduğu zeminlere uygun değildir.
·Daha fazla bilgi ve yardım için lütfen Dolphinfix Teknik Servis ile iletişime geçiniz.

AMBALAJ
30 Kg Plastik bidon

RAF ÖMRÜ
Orijinal, hasar görmemiş ve açılmamış ambalajında üretim tarihi itibariyle 24 ay kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI
+5 °C ve 30°C aralığında muhafaza edilmelidir. Dondan ve direkt güneş ışından korunmalıdır.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ
Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan. AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AKER KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uğurmumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
2339. Sokak No:1 Kapı :4 **Sultangazi/İSTANBUL**

TEL : 0212 945 00 59
MAİL: info@dolphinfix.com.tr
WEB: www.dolphinfix.com.tr

YKP 904 Teknik Bilgi Föyü
Revizyon Tarihi: 03/2023

Bayındırlık Poz No: 10.300.2121

AKERGROUP®

AKERGROUP.COM.TR

VENEZIA MEGA OUTLET OFFICES
Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı No:408 J Blok Kapı No:102
Gaziosmanpaşa/İstanbul

info@akergroup.com.tr

akergroup.com.tr

0212 945 00 59